

### Требования по качеству, предъявляемые к древесине

Наименование показателя	Береза, срок хранения не более трех месяцев с момента спиливания	
	1,6 метра	2,6 метра
	<b>2 сорт</b>	
1. Порода	Береза ГОСТ 9462-88 1-2 сорт, срок хранения не более 3-х месяцев с момента спиливания	
2. Заготовка	Кряж должен быть заготовлен из растущих деревьев. Не допускается поставка кряжа, заготовленного из сухостойных (засохших на корню деревьев – без коры или с отслаивающейся корой, с трещинами усушки, с синевой или с червоточинной	
3. Длина с припуском, м	от 3,30м до 3,40м ; от 4,95м до 5,05м	от 2,70м до 2,80м ; от 5,40м до 5,80м
4. Длина зачетная, м	3,20м; 4,80м	2,60м; 5,20м.
5. Диаметр	от 16 см в верхнем отрубе (диаметр в нижнем отрубе не более 58 см). Древесина диаметром 16 см допускаются не более 10% от объема партии.	от 18 в верхнем отрубе (диаметр в нижнем отрубе не более 58 см). Древесина диаметром 18 см. допускаются не более 10% от объема партии.
6. Сучки (кроме табачных)	Допускаются до 7 см	
7. Табачные сучки	Допускаются до 4 см	
8. Высота сучков	Допускаются до 2 см	
9. Побурение	Допускается без белых пятен и выцветов	
10. Ложное ядро	Не нормируется	
11. Ядровая гниль	Не допускается	
12. Открытая прорость, закрытая прорость, сухобокость, рак, ребристая закомелистость	Допускается вне зоны лущения	
13. Заболонная гниль, наружная трухлявая гниль	Не допускается	
14. Козырьки	Не допускается	
15. Боковые трещины от усушки	Не допускается	
16. Торцевые трещины (кроме морозных)	допускается глубиной не более установленной длины припуска (5 см)	
17. Трещины морозные	Не допускается	
18. Сердцевинные (метиковые) и кольцевые (отлупные) трещины	Допускается вне зоны лущения	
19. Кривизна сложная	Допускается в размере ½ нормы простой кривизны	
20. Кривизна простая	- не допускается на чураке диаметром 16-18 см - допускается 2 % на чураке диаметром от 20 до 24 см; - допускается 3 % на чураке диаметром 26 см и выше	не допускается на чураке диаметром 18 см - допускается 2 % на чураке диаметром от 20 до 24 см; допускается 3 % на чураке диаметром 26 см и выше.
21. Обдир коры	Допускается не более 15% общей площади сортимента, летняя заготовка с поставкой до 01сентября – до 100 %	
22. Скол пропила	Допускается не более 20 мм на кряж	
23. Корневые лапы	Не допускаются	
24. Металлические и прочие инородные включения	Не допускаются	



ООО «СВЕЗА-Лес»

Юр.адрес: 143441, Московская обл., 69 км МКАД,

Красногорский район, пос. Путилково, БЦ «Гринвуд», стр. 17

Фактич.адрес: 192012, Санкт-Петербург, пр.Обуховской Обороны,

Дом 112 корп.2 литера «З», БЦ «Вант», 6 этаж

Тел.: +7 (812) 648-16-15, [www.sveza.ru](http://www.sveza.ru)

25. Механические повреждения (заруб, запил, скол, отщеп, вырыв)	Согласно ГОСТ 9462-88
26. Обработка фансырья реагентами	По согласованию с покупателем
27. Обработка фансырья побелкой	Не допускается
<b>ПРИМЕЧАНИЯ:</b> Прочие пороки, не указанные в таблице, нормируются согласно ГОСТ 9462-88 «Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия». Приемка сырья по количеству и качеству производится в складочном объеме поштучным или геометрическим методом и переводится в плотные кубометры с использованием переводных коэффициентов, учитывающих полндревесность конкретного штабеля. Покупатель имеет право выбора метода приемки партии товара без согласования с Поставщиком. В случае обнаружения несоответствия качества товара товаросопроводительным документам и/или настоящему договору в размере 20% и более Покупатель оставляет за собой право отказаться от приёмки товара и вернуть его Поставщику. Возврат товара осуществляется за счёт Поставщика.	