

Требования по качеству, предъявляемые к древесине

Наименование показателя	Бревна березовые для выработки лущеного шпона	
	1,6 метра	1,3 метра
	Стандарт-кряж	
1. Порода	Береза ГОСТ 9462-88 1-2 сорт, срок хранения не более 3-х месяцев с момента спиливания	
2. Заготовка	Кряж должен быть заготовлен из растущих деревьев. Не допускается поставка кряжа, заготовленного из сухостойных (засохших на корню деревьев – без коры или с отслаивающейся корой, с трещинами усушки, с синевой или с червоточинной	
3. Длина с припуском, м	3,30 м; 5, 00 м;	2,70 м; 4, 10 м; 5,40 м;
4. Длина зачетная, м	3,20 м; 4,80 м;	2,60 м; 3,90 м; 5,20 м;
5. Диаметр	от 18 до 44 см, в верхнем отрубе (диаметр в нижнем отрубе не более 58 см).Лесоматериалы диаметром 17,0 см. и более, округляются в диаметре в верхнем отрубе 18, 0 см),	От 20 см до 44 см в верхнем отрубе (диаметр в нижнем отрубе не более 58 см) Древесина диаметром 19,0 см и более, округляются в диаметре в верхнем отрубе 20,0 см диаметр 18 допускается не более 10% от партии
6. Сучки (кроме табачных)	Допускаются до 7 см	
7. Табачные сучки	Допускаются до 4 см	
8. Высота сучков	Допускаются до 2 см	
9. Побурение	Допускается без белых пятен и выцветов	
10. Ложное ядро	Не нормируется	
11. Ядровая гниль	Не допускается	
12. Открытая прорость, закрытая прорость, сухобокость, рак, ребристая закомелистость	Допускается вне зоны лущения	
13. Заболонная гниль, наружная трухлявая гниль	Не допускается	
14. Козырьки	Не допускается	
15. Боковые трещины от усушки	Не допускается	
16. Торцевые трещины (кроме морозных)	Допускаются глубиной не более установленного припуска (0,05м)	
17. Трещины морозные	Не допускается	
18. Сердцевинные (метиковые) и кольцевые (отлупные) трещины	Допускается вне зоны лущения	
19. Кривизна сложная	Не допускается на чураке от 18 до 24 см; Допускается 1,5 % на чураке диаметром 26 см. и выше	Не допускается на чураке диаметром от 20 до 24 см; Допускается 1,5 % на чураке диаметром 26 см
20. Кривизна простая	Допускается 1% на чураке диаметром от 18 до 24 см Допускается 2% на чураке диаметром 20-24 см	Допускается 1% на чураке диаметром от 26 см Допускается 2% на чураке диаметром 26 см и выше
21. Обдир коры	Допускается не более 15% общей площади сортимента, летняя заготовка с поставкой до 01.09 – до 100%	
22. Скос пропила	Допускается не более 20 мм на кряж	
23. Корневые лапы	Не допускаются	
24. Металлические и прочие инородные включения	Не допускаются	



ООО «СВЕЗА-Лес»

Юр.адрес: 143441, Московская обл., 69 км МКАД,

Красногорский район, пос. Путилково, БЦ «Гринвуд», стр. 17

Фактич.адрес: 192012, Санкт-Петербург, пр.Обуховской Обороны,

Дом 112 корп.2 литера «З», БЦ «Вант», 6 этаж

Тел.: +7 (812) 648-16-15, www.sveza.ru

25. Механические повреждения (заруб, запил, скол, отщеп, вырыв)	Согласно ГОСТ 9462-88
26. Обработка фансырья реагентами	По согласованию с покупателем
27. Обработка фансырья побелкой	Не допускается
ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Условия приемки: Прочие пороки, не указанные в таблице, нормируются согласно ГОСТ 9462-88 «Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия».	

Коэффициенты полндревесности

Кратность лесоматериалов	Длина сортимента, м	Автомшины	Железнодорожный транспорт	
			полувагоны	платформы
Для лесоматериалов кратных 1,6 м	3,2	0,66	0,65	0,66
	4,8	0,63	0,62	0,62
	6,4	0,6	0,59	0,6
Для лесоматериалов кратных 2,6 м	2,6	0,67	0,67	0,67
	5,2	0,63	0,62	0,63
	3,9	0,66	0,65	0,66