

Требования к качеству спецкряжа

Наименование показателя	Норма ограничения пороков					
1. Порода	Береза ГОСТ 9462 1-2 сорт, срок хранения с момента спиливания не более 3-х месяцев в зимний период и не более одного месяца в летний период					
2. Заготовка	Кряж должен быть заготовлен из растущих деревьев. Не допускается поставка кряжа, заготовленного из сухостойных (засохших на корню), без коры или с отслаивающейся корой, трещинами усушки, синевой, червоточинной.					
3. Длина	Номинальная длина, м	2,6	3,2	3,9	4,8	5,2
	Обязательный припуск по длине, м	0,1	0,1	0,15	0,15	0,20
	Допускаемая длина, м	от 2,7 до 2,8	от 3,3 до 3,4	от 4,05 до 4,15	от 4,95 до 5,05	от 5,4 до 5,8
4. Диаметр	От 24 см, причем в комле не более 58 см					
5. Сучки все разновидностей, за исключением гнилых (табачных)	Не допускаются на кряже длиной 2,6 м и 3,2 м. На кряже длиной 4,8 м и более допускается 2 сучка с вершинной части (по одному на погонный метр), диаметром не более 3 см и (или) бровками, имеющими угол между усами 120 градусов и более (для заросших сучков). Обязательная трехметровая бессучковая зона с комлевой части кряжа.					
6. Гнилые (табачные) сучки	Не допускаются					
7. Высота сучков	Допускается до 2 см					
8. Побурение	Не допускается					
9. Ложное ядро	Допускается укладываемое во вписанную в торец полосу (вырезку) размером не более 7 см					
10. Ядровая гниль	Не допускается					
11. Открытая прорость, закрытая прорость, сухобокость, рак	Не допускаются					
12. Заболонная гниль, наружная трухлявая гниль	Не допускаются					
13. Козырьки	Не допускаются					
14. Боковые трещины от усушки	Не допускаются					
15. Торцевые трещины (метиковые, трещины от усушки)	Допускаются укладываемые во вписанные в центр торца круг или полосу (вырезку) диаметром (размером) не более 7 см.					
16. Трещины морозные и кольцевые (отглупные)	Не допускается					
17. Кривизна простая	Не допускается					
18. Кривизна сложная	Не допускается					
19. Обдир коры	Допускается не более 15% общей площади сортамента					
20. Скос пропила	Допускается не более 20 мм на кряж					
21. Корневые лапы	Не допускаются					
22. Металлические и прочие инородные включения	Не допускаются					
23. Механические повреждения (заруб, запил, схол, отщеп, вырыв, повреждения от валцов заготовительного)	Не допускаются (за исключением повреждений от валцов заготовительного комплекса). Следы от валцов заготовительного комплекса допускаются в районе коры, луба (видимое повреждение заболони не допускается)					
24. Обработка фансырья реагентами	По согласованию с покупателем					
25. Обработка фансырья побелкой	Не допускается					
Примечания: 1. Прочие пороки, не указанные в таблице, нормируются согласно ГОСТ 9462-2016 «Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия». 2. Длина и припуски по длине спецкряжа определяются на каждом комбинате группы компаний СВЕЗА самостоятельно, исходя из своих спецификаций.						