

### Требования по качеству, предъявляемые к древесине

Наименование показателя	Бревна березовые для выработки лущеного шпона							
1. Порода	Береза ГОСТ 9462-88 1-2 сорт, срок хранения не более 3-х месяцев с момента спиливания							
2.Заготовка	Кряж должен быть заготовлен из растущих деревьев. Не допускается поставка кряжа, заготовленного из сухостойных (засохших на корню деревьев - без коры или с отслаивающейся корой, с трещинами усушки, с синевой или с червоточинной).							
3. Длина	Номинальная длина, м	1,6	2,6	3,2	3,9	4,8	5,2	6,4
	Обязательный припуск по длине, м	0,05	0,1	0,1	0,15	0,15	от 0,2	0,3
	Допускаемая длина, м	от 1,65 до 1,75	от 2,7 до 2,8	от 3,3 до 3,4	от 4,05 до 4,15	от 4,95 до 5,05	от 5,4 до 5,8	от 6,7 до 6,9
4. Диаметр	От 16 см при кратности 1,6 м, причем в комле не более 58 см, Ø16 см не более 10% от партии, от 18 см при кратности 1,3 м, причем в комле не более 58 см, Ø18 см не более 10% от партии							
5. Сучки (кроме табачных)	Допускаются до 7 см							
6. Табачные сучки	Допускаются до 4 см							
7. Высота сучков	Допускается до 2 см							
8. Побурение	Допускается без белых пятен и выцветов							
9. Ложное ядро	Не нормируется							
10. Ядровая гниль	Для сырья диаметром 18-42 см: допускается с выходом на один торец в центральной части торца не более 10 см Для сырья диаметром свыше 42 см: допускается с выходом на один торец в центральной части торца не более 8 см							
11. Открытая прорость, закрытая прорость, сухобокость, рак, ребристая закомелитость,	Допускается вне зоны лущения							
12. Заболонная гниль, наружная трухлявая гниль	Не допускаются							
13. Козырьки	Не допускаются							
14. Боковые трещины от усушки	Не допускаются							
15. Торцевые трещины (кроме морозных)	Допускаются глубиной не более установленного припуска (0,05м)							
16. Трещины морозные	Не допускается							
17. Сердцевинные (метиковые) и кольцевые (отлупные) трещины	Допускаются вне зоны лущения							
18. Кривизна сложная	Допускается в размере ½ нормы простой кривизны							
19. Кривизна простая	Не допускается на чураке диаметром 18 см Допускается 2% на чураке диаметром 20-24 см Допускается 3% на чураке диаметром 26 см и выше							
20. Обдир коры	Допускается не более 15% общей площади сортамента, летняя заготовка с поставкой до 01.09 – до 100%							
21. Скол пропила	Допускается не более 20 мм на кряж							
22. Корневые лапы	Не допускаются							
23. Металлические и прочие инородные включения	Не допускаются							
24. Механические повреждения (заруб, запил, скол, отщеп,	Согласно ГОСТ 9462-88							

вырыв)	
25. Обработка фансырья реагентами	По согласованию с покупателем
26. Обработка фансырья побелкой	Не допускается
<p>ПРИМЕЧАНИЯ:</p> <p>1. Условия приемки: Прочие пороки, не указанные в таблице, нормируются согласно ГОСТ 9462-88 «Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия».</p> <p>2. Длина Стандарт-кряжа определяется на каждом комбинате компании группы СВЕЗА самостоятельно исходя из своих спецификаций</p>	

### Требования к качеству Спецкряжа

Наименование показателя	Бревна березовые для выработки лушеного шпона					
1. Порода	Береза ГОСТ 9462-88 1-2 сорт, срок хранения не более 3-х месяцев с момента спиливания					
2. Заготовка	Кряж должен быть заготовлен из растущих деревьев. Не допускается поставка кряжа, заготовленного из сухостойных (засохших на корню деревьев - без коры или с отслаивающейся корой, с трещинами усушки, с синевой или с червоточинной).					
3. Длина*	Номинальная длина, м	3,2	3,9	4,8	5,2	6,4
	Обязательный припуск по длине, м	0,1	0,15	0,15	от 0,2	0,3
	Допускаемая длина, м	от 3,3 до 3,4	от 4,05 до 4,15	от 4,95 до 5,15	от 5,4 до 5,6	от 6,7 до 6,9
4. Диаметр	от 24 см, причем в комле не более 58 см.					
5. Сучки	Не допускаются, за исключением заросших сучков с бровками, имеющими угол между усами 120 градусов и более					
6. Табачные сучки	Не допускается					
7. Грибные поражения (Ядровая гниль и дупло, побурение, обесцвечивание, белые выцветы заболонная гниль, наружная трухлявая гниль)	Не допускаются					
8. Ложное ядро, грибные ядровые пятна и полосы	Допускаются не более 1/4 диаметра в центре соответствующего торца					
9. Двойная сердцевина	Не допускается					
10. Червоточина	Не допускается					
11. Открытая прорость, закрытая прорость, сухобокость, рак, ребристая закомелистость,	Допускается, глубиной не более разницы между диаметрами нижнего и верхнего торцов чурака					
12. Козырьки	Не допускаются					
13. Боковые трещины	Не допускаются					
14. Торцевые трещины (кроме торцевых от усушки)	Не допускаются					
15. Трещины морозные	Не допускаются					
16. Трещины торцевые от усушки	Допускаются глубиной не более установленного припуска (0,05м)					
17. Сердцевинные (метиковые) и кольцевые (отлупные) трещины	Не допускаются					
18. Кривизна сложная	Не допускается					



ООО «СВЕЗА-Лес»

Юр.адрес: 143441, Московская обл., 69 км МКАД,

Красногорский район, пос. Путилково, БЦ «Гринвуд», стр. 17

Фактич.адрес: 192012, Санкт-Петербург, пр.Обуховской Обороны,

Дом 112 корп.2 литера «З», БЦ «Вант», 6 этаж

Тел.: +7 (812) 648-16-15, [www.sveza.ru](http://www.sveza.ru)

19. Кривизна простая	Не более 1%
20. Обдир коры	Допускается не более 15% общей площади.
21. Скол пропила	Допускается не более 20 мм на кряж
22. Корневые лапы	Не допускаются
23. Механические повреждения (заруб, запил, скол, отщеп, вырыв)	Согласно ГОСТа 9462-88
24. Металлические и прочие инородные включения	Не допускаются
ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Условия приемки: Поставка и приемка Спецкряжа осуществляется отдельными партиями. 2. Длина Спецкряжа определяется на каждом комбинате компании группы СВЕЗА самостоятельно исходя из своих спецификаций	



ООО «СВЕЗА-Лес»

Юр.адрес: 143441, Московская обл., 69 км МКАД,

Красногорский район, пос. Путилково, БЦ «Гринвуд», стр. 17

Фактич.адрес: 192012, Санкт-Петербург, пр.Обуховской Обороны,

Дом 112 корп.2 литера «З», БЦ «Вант», 6 этаж

Тел.: +7 (812) 648-16-15, [www.sveza.ru](http://www.sveza.ru)